

NEMO FLOOR

Herringbone 5,5 mm

Technický list

INFORMACE

Celková tloušťka podlahy ISO24337	5,5 mm
Šířka ISO24337	125 mm
Délka ISO24337	625 mm
Počet lamel v balení na karton	26 ks
m2 v balení na karton	2,0313 m2
Hustota	≥ 1650 kg/m3
Zkosené hrany	4V
Instalace	Unilin zámkový systém
Dekorační film	ve vysokém rozlišení

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva UV	stabilní polyuretanový povlak, dekorační film
LVT vrstva	100% virgin materiál 4,5 mm
Spodní vrstva	korek 1mm
Podlahové topení	vhodné (teplota max 24 °C)

ZÁRUKA



Třída zátěže	ISO10582 33
Záruka	Rezidenční využití 10 let
Záruka	Komerční využití 5 let

TESTY



Statické zatížení	ISO24343-1 ASTM F970-07 splňuje
Odolnost vůči vystavení teple	F1700 EN 16511 ASTM F2199 splňuje
Požární odolnost	EN13501-1, ISO 9239-1 Bfl-S1 splňuje
Odolnost proti opotřebení	
Odolnost proti nárazu	EN 16511 ASTM F1265-03a (2013) splňuje
Odolnost proti skluzu	EN13893 třída DS splňuje
Odolnost proti barvení	EN423 dosáhl třídy 0 splňuje
Chemické složení	ortho-ftaláty prop 65 Olovo CPSIA nebyly detekovány
Nebezpečné látky:	rtuť, chrom VI, kadmium, SCCp, benzen, xylen apod. nebyly detekovány
Obsah formaldehydu	ČSN EN 717-1 splňuje
Značení emisní třídy	Nařízení n°2011-321 A+

