



Technický list
Floorify® Rigid Vinyl Planks & Tiles
click

verze: 3/01/2023

CZ

Parametry	Normy	Provedení		
-----------	-------	-----------	--	--

ROZMĚRY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE










		Small tiles	Planks	
Šířka	ISO24337	305	178	mm
Délka	ISO24337	610	1219	mm
Počet lamel v balení	-	12	12	ks
m ² v balení	-	2,23	2,6	m ²
Hmotnost balení	ISO23997	17,42	19,9	kg
Celková tloušťka	ISO24337	4	4	mm
Tloušťka svrchní vrstvy EN429		0,55	0,55	mm
Jádro	-	Hluk omezující, robustní a vodotěsné pevné jádro Floorify® Rigid Core		
Povrchová úprava	-	Ochrana proti skvrnám technologií Floorify® Quiet Sense		
Způsob zamykání	-	Tradiční zamykání bez použití lepidla s licenci od společnosti Unilin		

ZÁKUKA

	Třída zátěže	ISO10582	33
	CE	EN 14041	DoP FF001
	Záruka	Bytové prostory	20 let

TECHNICKÉ ÚDAJE

		Norma	Požadavky norem	Hodnoty Floorify
	Odolnost proti oděru	EN13329, příloha E	≥ 2000 cyklů	≥ 4000 cyklů – AC4
	Odolnosti proti nárazu	EN13329	≥ 1600 mm	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: 1800mm - IC3
	Odolnost proti bodovému zatížení	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: žádné viditelné změny
	Odolnost proti skvrnám	EN423	Skupiny 1 a 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4	Skupiny 1, 2 a 3: stupeň 5;
	Odolnost proti UV záření	ISO 105-B02:1994, Metoda 3a	≥ 6	> 6
	Požární odolnost	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1
	Rozměrová stálost	EN ISO23999 6hodin při 80° C	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %
	Pevnost zámku	ISO24334	Dlouhá strana: > 1kN/m Krátká strana: > 1,5kN/m	Dlouhá strana: > 4,5kN/m Krátká strana: > 4,5kN/m

	Reakce na posun nohy nábytku	ISO 165 81	Noha 0,1mm / 32 kg	Žádné změny
	Odolnost proti kolečkům židle	ISO 1948	≥ 25000 cyklů: Žádné oddělení vrstev, žádné narušení	Bez viditelných změn
	Protiskluznost	EN13893 EN 16165	-	DS R10
	Bobtnavost	ISO24336	< 18%	0 %
	Tepelný odpor (podlaha + podložka)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0660R (m²K/W) (0,012 Podlaha +0,0540 Podložka komfort)
	Podlahové topení	Vhodné pro všechny standardní systémy topení v betonové podlaze. JE vhodné pro topné fólie, max. příkon 80 W/m2		
	Kročejový útlum	ISO 10140/ISO717 -2	DLw18dB	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: DLw20dB (ΔLin10dB)
NEBEZPEČNÉ LÁTKY				
	Emise formaldehydu	EN 14041 / EN 7017 -2	E1	
	TVOC 28 dní	< 1000µg/m³		< 10µg/m³
	Emise ve vzduchu v interiéru	Nařízení n° 2011-321		A+
	REACH	-	Podlahy a příslušenství Floorify® zcela splňují nařízení REACH	
	Plastikátory	-	DOPT - čistý PVC - 100% bez ortoftalátů	

Floorify NV si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a konstrukcí, pokud to slouží ke zlepšení kvality
Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A 8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: sales@Floorify.com -T+32 (0)51 140 180