
















## ROZMĚRY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE







		Long Planks	XL Planks	Herringbone	Big Tiles	
Šířka	ISO24337	225	240	125	600	mm
Délka	ISO24337	1524	2000	750	900	mm
Počet lamel v balení	-	8	5	24	4	ks
m <sup>2</sup> v balení	-	2,74	2,4	2,25	2,16	m <sup>2</sup>
Hmotnost balení	ISO23997	22	20	20,08	17,6	kg
Celková tloušťka	ISO24337	4,5	4,5	4,5	4,5	mm
Tloušťka svrchní vrstvy	EN429	0,55	0,55	0,55	0,55	mm
Jádno	-	Hluk omezující, robustní a vodotěsné pevné jádro Floorify® Rigid Core				
Povrchová úprava	-	Ochrana proti skvrnám technologii Floorify® Quiet Sense				
Způsob zamykání	-	Tradiční zamykání bez použití lepidla s licencí od společnosti Unilin				

## ZÁRUKA

	Třída zátěže	ISO10582	33
	CE	EN 14041	DoP FF001
	Záruka	Bytové / Komerční prostory	25 let / 5 let

## TECHNICKÉ ÚDAJE

	Norma	Požadavky norem	Hodnoty značky Floorify®	
	Odolnost proti oděru	EN13329, příloha E	≥ 2000 cyklů	≥ 4000 cyklů - AC4
	Odolnost proti nárazu	EN13329	≥ 1600	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: > 1800mm - IC3
	Odolnost proti bodovému zatížení	ISO24343-1	≤ 0,2 mm	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: žádné viditelné změny
	Odolnost proti skvrnám	EN423	Skupiny 1 a 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4	Skupiny 1, 2 a 3: stupeň 5
	Odolnost proti UV záření	ISO 105-B02:1994, Metoda 3a	≥ 6	> 6
	Požární odolnost	EN 13501-1 ISO 9239-1	-	Bfl-s1
	Rozměrová stálost	EN ISO23999 6 hodin při 80°C	≤ 0,25 %	≤ 0,10 %
	Pevnost zámku	ISO 24334	Dlouhá strana: ≥ 1kN/m Krátká strana ≥ 1,5kN/m	Dlouhá strana: > 8kN/m Krátká strana: > 8kN/m (nevztahuje se na Herringbone)
	Reakce na posun nohy nábytku	ISO 16581	Foot 0,1 mm/ 32 kg	Žádné změny
	Odolnost proti kolečkům židle	ISO 4918	≥ 25000 cyklů: Žádné oddělení vrstev, žádné narušení	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: žádné viditelné změny
	Protiskluznost-Aquagrip	EN13893 DIN 51130:2014	-	DS R10

	Bobtnavost	ISO24336	≤ 18%	0%
	Tepelný odpor (podlaha + podložka)	EN12667	< 0,15R (m²K/W)	0,0686R (m²K/W) (0,0146 podlaha + 0,0540 podložka)
	Podlahové topení	Vhodné pro všechny standardní systémy topení v betonové podlaze. JE vhodné pro topné fólie, max. příkon 80 W/m2.		
	Kročejový útlum	ISO 10140 / ISO717-2	DLw18Db	V kombinaci s podložkou Floorify® Comforty: DLw21Db (DLin10Db)
<b>Nebezpečné látky</b>				
	Emise formaldehydu	EN14041 / EN717-1		E1
	TVOC 28 dní	< 1000µg/m³	-	< 10µg/m³
	Emise ve vzduchu v interiéru	Nařízení n° 2011-321	-	A+
	REACH	-	-	Podlahy a příslušenství Floorify® zcela splňují nařízení REACH
	Plastikátory	-	-	DOPT - čistý PVC - 100% bez ortoftalátů

Floorify NV si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a konstrukcí, pokud to slouží ke zlepšení kvality.

Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A8800 ROESELARE, BELGIOUM – Email: [sales@Floorify.com](mailto:sales@Floorify.com) – T +32(0)51 140 180